



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CPSA SMP es un producto de silano modificado de poliuretano, monocomponente y de alta resistencia, que reacciona con la humedad del aire para formar un material elástico, flexible y de fuerte adherencia. Presenta excelente adherencia sobre metales (acero, galvanizado, galvalume y aluminio), vidrio, madera, concreto, mampostería, además de una amplia variedad de plásticos. **Composición química:** resinas de poliuretano.

✓ **Pega y sella al mismo tiempo – Alto poder de adhesión – Absorbe ruidos y vibraciones.**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Producto no curado

Aspecto: masa tixotrópica

Densidad, 25 °C (g/cm³): 1,60 – 1,70

Estabilidad al escurrimiento (sag/slump): muy buena

Producto curado

Dureza Shore A (3 días): 35 a 55

Alargamiento hasta la rotura: > 150 %

Tensión de rotura: 0,96 MPa

Resistencia a la temperatura después del curado: -30 °C a +70 °C

Contracción después del curado: hasta 0,4 cm

APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: +5 °C a +40 °C

Tiempo para acabado (23 °C / 50 % H.R.): 7 a 10 minutos

Tiempo de formación de película (23 °C / 50 % H.R.): Aprox. 7 minutos

Tiempo de secado final / total (23 °C / 50 % H.R.): 7 días

MODO DE USO:

Preparación de la superficie:

El producto debe aplicarse sobre una superficie seca y limpia, libre de grasa, aceite o lubricantes. El incumplimiento de estos requisitos perjudicará el curado y la adherencia del producto, comprometiendo el resultado final.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

1. Al iniciar la manipulación del producto, asegúrese de utilizar guantes de látex para evitar el contacto con la piel.
2. Cortar la parte superior del tubo. Conectar la boquilla aplicadora.
3. Cortar la boquilla aplicadora en un ángulo de 45° a la altura compatible con el ancho del cordón deseado.
4. Colocar la punta de la boquilla aplicadora sobre la superficie y aplicar el adhesivo.
5. Mantener la boquilla del cartucho dentro del sellador para garantizar un flujo continuo y evitar la incorporación de burbujas.
6. Realizar el acabado de la superficie con una espátula lisa y adecuada, antes del tiempo de formación de película.

CPSA SMP se suministra en tubos plásticos de 400 g y en sachets de 870 g. Almacenado a una temperatura de hasta 25 °C y en su envase original sellado, el producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Cajas con 12 unidades de tubos
Cajas con 15 unidades de sachets
Colores: negro, blanco y gris.



EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Ingesti¹ n: no provocar el v¹ mito. Consultar a un m^o dico.

Contacto con la piel: retirar mec¹ nicamente. Lavar con agua y jab¹ n. Aplicar un hidratante.

Contacto con los ojos: lavar con abundante agua, manteniendo los p¹ rpad¹ s abiertos. Consultar inmediatamente a un oftalm¹ logo.

Combate de incendios: espuma, polvo qu¹ mico, di¹ xido de carbono (CO).

En caso de incendio, puede producirse la liberaci¹ n de mon¹ xido de carbono y ¹ xidos nitrosos.

En caso de dudas o para obtener mayor información, contactarse al: (011) 6009-2572

CPSA - LÍDERES EN CONSTRUCCIÓN

AV. Ader 2126 (1605) Munro, Bs As.
TEL.: (011) 6009-2572

cpsa.com.ar

CPSA
CONSTRUCTION PRODUCTS SA