

## Ficha Técnica

Versión 010 - 09/2018

Poliplás® 2018

# 451 HT – S Poliplás

## Adhesivo Híbrido Automotriz para colar y sellar

### Informaciones Técnicas

Valores Típicos obtenidos a 23°C / 50% U.R.\*

Composición Química	Polímero híbrido, plastificante, cargas minerales y aditivos
Colores	Blanco, Gris, Negro – Consultar otros colores.
Mecanismo de Curado (Fraguado)	Vulcanización a frío en temperatura y humedad ambiente
Densidad (Sin Curar)	1,62 g/cm <sup>3</sup>
Tixotropía (No escurre)	Alta
Temperatura de Aplicación	Entre 10 – 35°C
Tempo útil para Aplicación	20 minutos (23°C/ 50% U.R.*)
Tempo de Formación de Piel	20 minutos (23°C/ 50% U.R.*)
Velocidad de Curado (Fraguado)	3,0 mm/ 24 horas (25°C/ 50% U.R.*)
Contracción después de Curado	Até 1%
Resistencia a la Temperatura después de Curado (Fraguado)	-20°C a 90°C
Dureza Shore A (ISO 868)	45
Resistencia a la Tracción (ISO 37)	1,3 MPa
Alargamiento de Rotura (ISO 37)	350%
Resistencia al Desgarro (ASTM D624)	3,50 N/mm
Cohesión (Revestimiento de Acero)	100%
Cohesión (Vidrio)	100%
Validez (Almacenamiento de hasta 25°C)	12 meses

Los valores presentados son resultado obtenidos puede variar dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

\* U.R. = humedad Relativa Ambiente.

### Descripción

Es un adhesivo y sellante mono componente de polímero híbrido siliconado. De uso profesional, fue desarrollado específicamente para acabamientos/acabados, sellamiento y colar laminados de las carrocerías automotriz – en forma de cordón, espatulado o/y pincelado, proporcionando una excelente adherencia y excelente acabado.

### Ventajas

- No escurre
- No contiene solventes ni Isocianatos
- Adhiere en diferentes superficies, inclusive algunos tipos de plásticos



- Excelente acabado/acabado/finalizado
- Aceita diversos tipos de pinturas después de estar completamente fraguado(seco)
- Puede ser lavado, no forma manchas ni hongos
- Flexibilidad permanente

---

## Áreas de Aplicaciones

Acabamientos/acabados, sellamientos, llenado de uniones e fijaciones automotriz en:

- Carrocerías automotriz - cordones, pincelado e espatulado.
- Carrocerías de baúl de aluminio
- Carrocerías térmicas y/o refrigeradas
- Embarcaciones
- Contener

---

## Limitaciones

- Juntas de inmersión continua en agua, solventes u otro líquido.
- Colación y fijación del tipo estructural – ex.: fijaciones de vidrios automotriz
- Exponer el 451 HT – Poliplás a tensiones mecánicas hasta que no esté completamente curado(secado).

---

## Proceso de Curado (vulcanización en frío) (Fraguado)

El producto 451 HT Poliplás cura por reacción química con la humedad atmosférica y temperatura ambiente. Cuanto mayor la humedad atmosférica y la temperatura ambiente, mayor será la velocidad de curado del material. En ambientes, regiones o temporadas con baja humedad atmosférica, la velocidad del curado serán menores.

---

## Modo de Uso:

**Herramientas necesarias:** Pistola aplicador (manual o neumática), espátula de metal liso u oval, cinta adhesiva, cordón de relleno.

**Preparación de la superficie de las juntas:** La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas ni suciedad que puedan servir como antiadherente. Para pinturas o recubrimientos, raspar toda la superficie suelta o fijada mal. Se recomienda que cualquier pintura o revestimiento que no se puede quitar, que está fuertemente adheridas a la superficie. No es necesario primer.

### Preparación de las juntas:

Después de limpiar la superficie, poner una cinta adhesiva en la lateral de las juntas para un perfecto acabado y entrar un cordón de relleno para delimitar la profundidad de la junta.

**Aplicación:** Para preparar el cartucho 451 HT Poliplás, corte en 45° en el diámetro de la boquilla necesarias para la aplicación. El producto 451 HT Poliplás está listo para el uso. Coloque el cartucho en la pistola de aplicación y oprimir el gatillo de funcionamiento continuo y firmemente para llenar completamente la junta, siempre presionando ligeramente para asegurar el contacto completo del producto con los bordes de la junta, evitando la formación de burbujas de aire y asegurar una adhesión eficiente. Retire el exceso del producto con una espátula de metal, promoviendo la adhesión. Retire la cinta antes de iniciar la cura. No es recomendado el uso de solventes. Se recomienda el uso de paño para limpieza, agua con jabón, alcohol Isopropílico, EPI's.

**Acabamiento y Finalizaciones:** Todo acabado y finalización debe ser realizado antes de la formación de la película. Agentes de acabado deben hacerse la prueba de la compatibilidad previamente.

**Limpieza:** superficies, herramientas y equipos de aplicación se pueden limpiar fácilmente después de usar, antes de iniciar la curación del producto, con la ayuda de un paño limpio empapado en alcohol para la limpieza. Después de curar, el producto 451 HT Poliplás es difícil remover y sólo puede ser eliminado por abrasión o con un material o herramienta



cortante, teniendo la seguridad personal adecuado y el cuidado de no dañar la superficie donde se aplicó el producto 451 HT Poliplás.

---

## **Pintura sobre o Producto**

El producto 451 HT Poliplás acepta pintura después de la formación de la película. En los casos en que la tinta se seca a alta temperatura, es necesario completar el curado del producto antes de pintar. Todas las pinturas deben ser probadas. Generalmente, la elasticidad de la tinta es menor que el producto 451 HT Poliplás, lo que puede causar fisuras y grietas en la superficie de la pintura.

---

## **Almacenaje**

Almacenado en un local limpio, seco y de buena circulación del aire, protegido de fuentes de calor y la luz solar, con temperaturas ambiente de hasta 25 ° C.

---

## **Validez**

Desde el embalaje original y almacenado en la forma correcta, el producto 451 HT Poliplás tiene una validez de 12 meses desde la fecha de fabricación.

---

## **Embalaje**

Cartucho 400 gramas – caja con 24 unidades  
Sache/Salchichón 820 gramas – caja con 12 unidades

---

## **Salud y Seguridad**

Para más informaciones y orientaciones sobre el uso, manejo, transporte, almacenamiento y disposición de los productos químicos, los usuarios deben consultar la Ficha de Seguridad química actualizada, que contiene datos toxicológicos, ecológicos, físicos y otras informaciones de seguridad.

---

## **Cuidados**

- Los cartuchos vacíos no deben reutilizarse en ningún caso, deben cumplir con las normas vigentes y las disposiciones gubernamentales;
- Mantenga el embalaje del producto siempre fuera del alcance de los niños y las mascotas;
- Las embalajes en uso, deberán estar bien cerradas;
- Para el manejo del producto, es esencial el uso de equipos de protección individual (EPI), como guantes, gafas y protección de brazo, etc;
- Antes de utilizar el producto, consulte la MSDS - Hoja de datos de seguridad sobre Sustancias Químicas;
- Aclare sus dudas al Servicio de Atendimento Técnico Poliplás - Teléfono: 0800 723 7237.

---

## **Emergencia**

En contacto con los OJOS– Lavar con abundante agua y permanecer con los párpados abiertos en aproximadamente 15 minutos. inmediatamente Consulte un médico ; INHALACIÓN – Busque un lugar con buena ventilación. Caso se presente dificultad en respirar, consulte un médico; PIEL – Retirar toda la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón toda las regiones afectada. Caso presente irritación de la piel, consulte un médico; CONSUMO – No inducir al vómito, acostar la persona de lado para evitar reflujo, e llamar un médico inmediatamente. En todos los casos mencionados, llevar la embalaje del producto al médica.

---

## **Consideraciones**

Las informaciones contenidas en la Ficha Técnica sirve como una guía de aplicación y orientación. Cualquier garantía será nula si no se siguen los procedimientos descritos en el presente documento. Para cualquier aplicación que no se menciona en esta hoja, nuestro Departamento Técnico debe ser consultado para asegurar la garantía del producto. La eficiencia de toda la línea de productos depende de la buena aplicación, procedimiento que se describe a continuación.



**Fabricante:**

**Poliplás Selantes e Fixadores Ltda**

CNPJ - 00.640.013/0001-25

55 (17) 3354-5000 | 0800-723-7237

www.poliplas.com.br

**Responsável Técnico:** Davi de Souza

**CRQ:** 04264294 IV Região

**Responsável Técnico:** Alexandre Castorino

**CRQ:** 04267360 IV Região

Las informaciones y recomendaciones hasta aquí descritas, fueron obtenidas a través de experimentos de campo y laboratorio realizado por la industria Poliplás. Las condiciones de aplicación son de tal forma imprevisibles.

Se sugiere a todos los usuarios es que realicen sus propios testes/pruebas para que se puedan determinar las técnicas de aplicación y la cantidad a ser aplicada para conseguir o resultado deseado.

La Poliplás garantiza que el producto fue fabricado dentro das especificaciones descritas e en las condiciones de uso.



Membro

