

Ficha Técnica

Versión 001 - 12/2016

Poliplás® 2016

Sellante Veda e Fixa Incolor

Sellante Elastomérico Acrílico Siliconado

Informaciones Técnicas

Valores Típicos obtenidos a 23°C / 50% U.R.*

| | |
|--|---------------------------------------|
| Composición Química | Resinas acrílicas, Silicón y Aditivos |
| Color | Incoloro/Transparente |
| Mecanismo de Curado (Fraguado/Secado) | Temperatura ambiente |
| Densidad (Sin Curar) | 1,00 g/cm ³ |
| Tixotropía (No Escurre) | Buena |
| Temperatura de Aplicación | Entre 5 – 30°C |
| Tempo útil para Aplicación | 15 minutos (23°C/ 50% U.R.) |
| Tempo de Formación de Piel | 6 minutos (23°C/ 50% U.R.) |
| Velocidad de Curado/Secado | 24 horas (23°C/ 50% U.R.) |
| Contracción después de Curado/Secado | 24% |
| V.O.C (Método Leed)³ ABNT NBR 16256 | 11,05 g/L |
| Resistencia a Temperatura después de Curado | 100 °C |
| Dureza Shore A | 30 |
| Alargamiento de Rotura | ≈ 200% |
| Validez | 18 meses |

Los valores presentados son resultado obtenidos puede variar dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

* U.R. = humedad Relativa Ambiente.

Descripción

El Sellante Base Agua Poliplás es formulado a base de resinas acrílicas siliconada en agua libre de solventes hidrocarbonatos que seca en temperatura ambiente. De fácil aplicación, es indicado para el llenado de grietas y fisuras de paredes, revocos, argamasas, drywall, yesos, paredes acartonadas, maderas, aluminio vidrio y metales ferrosos. Puede ser utilizado en aplicaciones internas como baños y cocinas. Después de estar totalmente seco se transforma en una masa rígida y resistente proporcionando excelente acabado y sistemas de pintura. Alta resistencia a las intemperies y humedad. Se puede lijar, Aceita pintura y no forma hongos.

Ventajas

- No escurre
- Excelente acabado
- Adhiere en diferentes superficies, principalmente en superficies porosas que absorben agua – albañilería, maderas, cerámicas, yeso, granitos, drywall.
- Alta resistencia a las intemperies y envejecimiento
- No provoca manchas en mármoles, granitos, porcelanato, inox etc.



- Aceita pintura
- Puede ser lavado
- No forma hongos
- Puede ser lijado

Limitaciones

No es recomendado para:

- Juntas de alto tráfico donde la resistencia a la abrasión es importante (vías de tránsito, pistas de aeropuertos, caís de puertos).
- Juntas de inmersión continua en agua u otro líquido.
- Exponer el Sellante Base Agua Poliplás a tensiones mecánica hasta que no seque completamente.
- Colación y fijaciones del tipo estructural – espejos, bachas, vidrios de fachadas. Juntas de dilatación superiores a 1cm de abertura

Áreas de aplicación

- Sellados de áreas perimetrales en general
- Preparo de superficies irregulares para pintura, llenado de huecos/grietas.
- Llenado de grietas y fisuras da construcción civil – externas e internas.
- grietas y fisuras en madeiras.
- Sellante de tejados y cobertizos.

Proceso de Curado (vulcanización en frío) (Fraguado)

El producto sellante base agua cura por reacción química con la humedad atmosférica y temperatura ambiente. Cuanto mayor la humedad atmosférica y la temperatura ambiente, mayor será la velocidad de curado del material. En ambientes, regiones o temporadas con baja humedad atmosférica, la velocidad del curado serán menores.

Junta Padrón (dimensiones)

- Aplicar en fisuras y grietas hasta de 1 cm de abertura.
- Es necesario aplicar dos o más manos hasta que la grieta este totalmente llena y nivelada con la superficie.
- En grietas y fisuras con movimiento, colocar tela poliéster entre cada pasada/mano como elemento estructurante, evitando así que la grieta o fisura vuelva a formarse.
- el largo de las grietas deberá tener dimensiones compatible con la capacidad de movimiento del Sellante Acrílico Siliconado Poliplás

Modo de Uso:

Herramientas necesarias: Pistola aplicador (manual o neumática), espátula de metal liso u oval, cinta adhesiva, cordón de relleno.

Preparación de la superficie de las juntas: La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas ni suciedad que puedan servir como antiadherente. Para pinturas o recubrimientos, raspar toda la superficie suelta o fijada mal. Se recomienda que cualquier pintura o revestimiento que no se puede quitar, que está fuertemente adheridas a la superficie. **No es necesario primer.**

Preparación de las juntas:

Después de limpiar la superficie, poner una cinta adhesiva en la lateral de las juntas para un perfecto acabamiento y entrar un cordón de relleno para delimitar la profundidad de la junta.



Aplicación: Para preparar el cartucho sellante acrílico siliconado Poliplás, corte en 45° en el diámetro de la boquilla necesarias para la aplicación. El producto está listo para el uso. Coloque el cartucho en la pistola de aplicación y oprimir el gatillo de funcionamiento continuo y firmemente para llenar completamente la junta , siempre presionando ligeramente para asegurar el contacto completo del producto con los bordes de la junta, evitando la formación de burbujas de aire y asegurar una adhesión eficiente . Retire el exceso del producto con una espátula de metal, promoviendo la adhesión. Retire la cinta antes de iniciar la cura. No es recomendado el uso de solventes. Se recomienda el uso de paño para limpieza, agua con jabón, alcohol Isopropílico, EPI's.

Acabamiento y Finalizaciones: Todo acabamiento y finalización debe ser realizado antes de la formación de la película. Agentes de acabado deben hacerse la prueba de la compatibilidad previamente.

Limpieza: superficies, herramientas y equipos de aplicación se pueden limpiar fácilmente después de usar, antes de iniciar la curación del producto , con la ayuda de un paño limpio empapado en alcohol para la limpieza. Después de curar, el producto es difícil remover y sólo puede ser eliminado por abrasión o con un material o herramienta cortante, teniendo la seguridad personal adecuado y el cuidado de no dañar la superficie donde se aplicó el producto.

Almacenaje

Almacenado en un local limpio, seco y de buena circulación del aire, protegido de fuentes de calor y la luz solar, con temperaturas ambiente de hasta 25 ° C.

Validad

Desde el embalaje original y almacenado en la forma correcta, el producto tiene una validez de 18 meses desde la fecha de fabricación.

Embalaje

Cartucho 280 gramas – caja con 24 unidades

Salud y Seguridad

Para más informaciones y orientaciones sobre el uso, manejo, transporte, almacenamiento y disposición de los productos químicos, los usuarios deben consultar la Ficha de Seguridad química actualizada, que contiene datos toxicológicos, ecológicos, físicos y otras informaciones de seguridad.

Cuidados

- Los cartuchos vacíos no deben reutilizarse en ningún caso, deben cumplir con las normas vigentes y las disposiciones gubernamentales;
- Mantenga el embalaje del producto siempre fuera del alcance de los niños y las mascotas;
- Las embalajes en uso, deberán estar bien cerradas;
- Para el manejo del producto , es esencial el uso de equipos de protección individual (EPI), como guantes, gafas y protección de brazo, etc;
- Antes de utilizar el producto, consulte la MSDS - Hoja de datos de seguridad sobre Sustancias Químicas;
- Aclare sus dudas al Servicio de Atendimento Técnico Poliplás - Teléfono: 0800 723 7237.

Emergencia

En contacto con los OJOS– Lavar con abundante agua y permanecer con los parpados abiertos en aproximadamente 15 minutos. inmediatamente Consulte un médico ; INHALACIÓN – Busque un lugar con buena ventilación. Caso se presente dificultad en



respirar, consulte un médico; PIEL – Retirar toda la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón toda las regiones afectada. Caso presente irritación de la piel, consulte un médico; CONSUMO – No inducir al vómito, acostar la persona de lado para evitar reflujo, e llamar un médico inmediatamente. En todos los casos mencionados, llevar la embalaje del producto al médica.

Consideraciones

Las informaciones contenidas en la Ficha Técnica sirve como una guía de aplicación y orientación. Cualquier garantía será nula si no se siguen los procedimientos descritos en el presente documento. Para cualquier aplicación que no se menciona en esta hoja, nuestro Departamento Técnico debe ser consultado para asegurar la garantía del producto. La eficiencia de toda la línea de productos depende de la buena aplicación, procedimiento que se describe a continuación.

Fabricante:

Poliplás Selantes e Adesivos Limitada

CNPJ - 00.640.013/0001-25

55 (17) 3354-5000 | 0800-723-7237

www.poliplas.com.br

Responsável Técnico: Davi de Souza

CRQ: 04264294 IV Região

Las informaciones y recomendaciones hasta aquí descritas, fueron obtenidas a través de experimentos de campo y laboratorio realizado por la industria Poliplás. Las condiciones de aplicación son de tal forma imprevisibles.

Se sugiere a todos los usuarios es que realicen sus propios testes/pruebas para que se puedan determinar las técnicas de aplicación y la cantidad a ser aplicada para conseguir o resultado deseado.

La Poliplás garantiza que el producto fue fabricado dentro das especificaciones descritas e está en condiciones de uso.

